WŁASNOŚCI OLEJU

Lepkość kinematyczna w 100°C	cSt	17,740	PN-EN ISO 3104:2004
Zawartość stałych ciał obcych	%	0,10	PN-C-04178:1991
Liczba kwasowa	mgKOH/g	3,65	ASTM D664-11a
Liczba zasadowa	mgKOH/g	11,97	PN-ISO 3771:2012
Widmo FTIR	A/cm	-	ASTM E2412-10
Temperatura zapłonu. Metoda zamkniętego tygla.	°C	191,0	PN-EN ISO 2719:2007



Widmo FTIR